

Chemisches Nickelbad SLOTONIP NP 2090

Das chemische Nickelbad SLOTONIP NP 2090 ist ein Elektrolyt zur stromlosen Abscheidung von Nickel-Phosphor Überzügen auf Metallen und Nichtleitern.

Die aus dem chemischen Nickelbad SLOTONIP NP 2090 abgeschiedenen Nickel-Phosphor Schichten sind frei von Blei und Cadmium und damit RoHS-konform. Die Niederschläge sind hell, halbgläzend bis glänzend und enthalten 10 - 12 % Phosphor.

Das chemische Nickelbad SLOTONIP NP 2090 wird besonders dann angewendet, wenn hohe Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit der Überzüge gestellt werden.

Das Bad zeichnet sich durch eine problemlose, einfache Badführung, verbunden mit hoher Stabilität aus. Der pH-Wert wird mit Ammoniak eingestellt. Die Abscheidegeschwindigkeit beträgt ca. 10 - 13 $\mu\text{m/h}$.

Das Bad wird aus kombinierten Zusätzen angesetzt und beim laufenden Betrieb mit kombinierten Zusätzen ergänzt. Dadurch wird besonders die Handhabung während des Badbetriebes vereinfacht. Zusätzlich stehen die Einzelkomponenten zur Verfügung, um das Bad nach Bedarf auf jeden gewünschten Zustand einstellen zu können.

Wichtiger Hinweis!

Wir bitten, diese Gebrauchsanweisung vor Einsatz des Verfahrens sorgfältig zu lesen und alle die Arbeitsweise beeinflussenden Parameter zu beachten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Im Interesse der eigenen Sicherheit beachten Sie bitte unbedingt die Gefahrenhinweise auf den Etiketten der Gebinde. Die Mindesthaltbarkeit der Produkte kann ebenfalls den Gebindeetiketten oder dem entsprechenden Qualitätszertifikat (QA03) entnommen werden.

Die aktuelle IMDS-Nummer für die aus dem Verfahren abgeschiedene Schicht kann im Internet unter www.schloetter.de/downloads eingesehen werden.

Für die Lagerung von chemischen Produkten ist die TRGS 510 maßgebend.

Falls in den verwendeten Zusätzen dieses Verfahrens SVHC-Stoffe enthalten sind, so werden diese in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern im Abschnitt 15 ausgewiesen.

